



## Airless-Tabelle

Produkte	Siophil	Siophob	Siosol	Lithiosol	Siolon	Siolux EVO	Siolux EVO pro	Siolux EVO proArte	Siolux Grundfarbe fein	Gelalux	Gelalux Feinspachtel
<b>Silikatprodukte für Innenräume</b>	•					•	•	•	•	•	•
<b>Silikatprodukte für Außen</b>	•	•	•	•	•						
<b>Materialtemperatur</b>	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C
<b>Spritzviskosität</b>	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %	15 %	Lieferviskosität	Lieferviskosität
<b>Bindemittel- / KonsistenzEinstellung</b>	Siofix	Siofix	Siofix / Lithiofix	Lithiofix	Wasser	Wasser	Wasser	Siofix	Wasser	entfällt	entfällt
<b>Gerät</b>	PS 3.39	PS 3.39	PS 3.39	PS 3.39	PS 3.39	PS 3.23	PS 3.23	PS 3.23	PS 3.23	PS 3.39	PS 3.39
<b>Pistole</b>	AG 14	AG 14	AG 14	AG 14	AG 14	AG 08	AG 08	AG 08	AG 08	AG 14	AG 14
<b>Düsengröße</b>	433	433	433	433	433	517	517	517	517	423	433
<b>Bohrung inch (mm)</b>	0,033 (0,84)	0,033 (0,84)	0,033 (0,84)	0,033 (0,84)	0,033 (0,84)	0,017 (0,43)	0,017 (0,43)	0,017 (0,43)	0,017 (0,43)	0,023 (0,58)	0,033 (0,84)
<b>Spritzwinkel</b>	40°	40°	40°	40°	40°	50°	50°	50°	50°	40°	40°
<b>Strahlbreite *</b>	190	190	190	190	190	225	225	225	225	190	190
<b>Pistolenfilter</b>	ohne Filter	ohne Filter	ohne Filter	ohne Filter	ohne Filter	weiß 50 MA	weiß 50 MA	weiß 50 MA	weiß 50 MA	weiß 50 MA	weiß 50 MA
<b>HD-Filter</b>	grob 30 MA	grob 30 MA	grob 30 MA	grob 30 MA	grob 30 MA	ohne HD Filter	ohne HD Filter	ohne HD Filter	ohne HD Filter	ohne HD Filter	ohne HD Filter
<b>Spritzdruck bar</b>	50	50	50	50	50	190	190	190	190	210	140

Die in dieser Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die angegebenen Gerätetypen der J. Wagner GmbH, Markdorf und dienen nur als Richtwert. Bei anderen Geräten und/oder veränderten Spritzwinkeln, können größere Düsendrößen erforderlich sein. Die jeweiligen Druckangaben beziehen sich auf die in der Tabelle konkret angegebenen Düsendrößen.

\* Die Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt.