



SIO Betonlasur Fixativ

Stand April 2022

Eigenschaften: SIO Betonlasur Fixativ ist speziell für SIO Betonlasuren entwickelt worden. Es besteht aus wasserlöslichen Spezial-Alkalisilikaten. Betonlasur Fixativ enthält eine geringe Menge an einem organischen Stabilisator und einem Hydrophobierungsmittel. SIO Betonlasur Fixativ ist nicht filmbildend, diffusionsoffen, absolut UV-beständig, hoch witterungsbeständig und enthält weder Weichmacher noch Lösungs- und Konservierungsmittel. Der organische Anteil ist < 5%.

Anwendungsbereich: Das Betonlasur Fixativ dient zur Einstellung des Transparenzgrades der SIO Betonlasur.

Physikalische Daten:

pH-Wert:	ca. 11
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,1 g/ml
Brennbarkeitsklasse:	A 2 - nicht brennbar

Verarbeitungshinweise

Vorbehandlung: Untergrund im Sinne der VOB prüfen. Hierbei Saugfähigkeit, Festigkeit sowie Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten. Der mineralische Untergrund muss staubfrei, saugend und trocken sein. **Zu beachten sind die VOB Teil C, DIN 18363, Abs.3 und die entsprechenden BFS-Merkblätter.**

Sichtbeton: Schalölrückstände mit Wachs-Ex (*Technisches Merkblatt* beachten) entfernen. Wachs-Ex reinigt und neutralisiert.

Verbrauch: Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Der Verbrauch richtet sich nach dem gewünschten Transparenzgrad der Betonlasur. Der Anteil des Betonlasur Fixativs an der fertig eingestellten Betonlasur kann daher von 50 bis 90 % variieren. Für einen semitransparenten zweimaligen Anstrich auf glattem Untergrund ist von einem Verbrauch pro 10 m² von ca. 1 l der mit Betonlasur Fixativ eingestellten SIO Betonlasur auszugehen.

Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

Lieferung: SIO Betonlasur Fixativ wird in 5 l und 10 l geliefert.

Arbeitsgeräte: Nach Beendigung der Arbeiten sofort gründlich mit sauberem Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Innerhalb von 12

Monaten verwenden. Inhalt vor Verarbeitung gut umrühren.

Entsorgung: EG-Abfallschlüssel Nr. 06 02 99. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Sicherheitshinweise: Giscode: BSW40
Nicht zu beschichtende Flächen wie z. B. Glas- und Metallteile, Klinker und Fliesen etc. sind vor dem Anstrich abzudecken. Spritzer sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut sind vor Spritzern zu schützen. Bei der Verarbeitung wird das Tragen einer Schutzbrille empfohlen. Betonlasur Fixativ ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. In jedem Fall müssen die handwerklichen Regeln eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

® = eingetragenes Warenzeichen