

Siopur-Fixativ

Stand Januar 2018



Eigenschaften:	Das Siopur-Fixativ ist ein rein anorganisches Binde- und Grundiermittel für die Siopur Farbe und die Siopur Grundfarbe 0,2 mm. Es besteht aus einem glasklaren Spezialalkalisilikat und ist frei von Kunstharzzusätzen.	
Anwendungsbereich:	Siopur-Fixativ dient als Grundierung auf allen hoch saugfähigen, mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich zur Oberflächenstabilisierung von sandenden Untergründen sowie zur Bindemittlereinstellung des Siopur - Systems. Vor dem Anstrich muss das Siopur-Fixativ der Siopur oder der Siopur Grundfarbe 0,2 mm als Bindemittel zugemischt werden.	
Physikalische Daten:	pH-Wert:	ca. 11
	Spezifisches Gewicht:	1,25 g/ml
	Brennbarkeitsklasse:	A 1 – nicht brennbar

Verarbeitungshinweise

Vorbehandlung:	<p>Untergrund im Sinne der VOB prüfen. Hierbei Saugfähigkeit, Festigkeit sowie Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten.</p> <p>Besonders bei Beton, Faserzementplatten oder Kalk- und Zementputzen, die noch nicht abgebunden sind oder ungleichmäßig saugen, sowie bei Sinterschichten ist eine Fluatierung mit SIO Ätzflüssigkeit (<i>Technisches Merkblatt beachten</i>) erforderlich.</p> <p>Eventuelle Spritzer mit Siopur-Fixativ können nur im nassen Zustand entfernt werden.</p> <p>Nicht zu beschichtende Flächen wie z. B. Glas- und Metallteile, Klinker und Fliesen etc. sind vor dem Anstrich abzudecken.</p>
Verarbeitung:	<p>Stark saugende, sandende oder sehr glatte Untergründe werden mit Siopur-Fixativ 1:2 oder höchstens 1:3 mit Wasser verdünnt grundiert. Mit der Bürste satt auftragen. Überschüssiges Material ist abzunehmen.</p> <p>Der Erfolg der Grundierung ist durch eine Benetzungsprobe mit Wasser zu kontrollieren, und zwar vor dem Aufbringen des nachfolgenden Anstriches.</p> <p>Falls die Saugfähigkeit nach einmaliger Grundierung immer noch sehr hoch ist, muss ein zweites Mal grundiert werden.</p> <p>Nach frühestens 12 Stunden Trocknungszeit kann die Weiterbearbeitung mit Siopur erfolgen.</p> <p>Siopur-Fixativ wird mit der Bürste verarbeitet.</p>

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung: **Nicht unter + 8 °C und über 80 % Luftfeuchtigkeit streichen!**
Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Evtl. die Fassade abhängen.
- Verbrauch: Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes.

Stark saugender und glatter Untergrund erfordert bei einmaliger Grundierung ca. 0,1 l Siopur-Fixativ/m².

Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
- Lieferung: Die Lieferung erfolgt in 5 l und 10 l Gebinden.
- Arbeitsgeräte: Die Arbeitsgeräte während der Pausen in sauberes Wasser legen und vor Wiedergebrauch, zur Entfernung des Wassers, sorgfältig austreichen. Nach Beendigung der Arbeiten sofort gründlich mit sauberem Wasser reinigen. Eintrocknetes Siopur-Fixativ ist wasserunlöslich.
- Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Innerhalb von 12 Monaten verwenden. Inhalt vor Verarbeitung gut umrühren.

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. In jedem Fall müssen die handwerklichen Regeln eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

® = eingetragenes Warenzeichen