

# Spezial-Fixativ

Stand Januar 2018



---

<b>Eigenschaften:</b>	Das Spezial-Fixativ ist ein vielseitig verwendbares, stabilisiertes Fixativ.	
<b>Anwendungsbereich:</b>	Es kann zur Egalisierung der Saugfähigkeit von sehr unterschiedlich saugenden Untergründen und zur Grundierung von Gips- und Kalkputzen verwendet werden.  Bei der Verwendung von Spezial-Fixativ zur Bindemittelleinstellung von SIO Silikatfarben, <b>trocknen Farbtöne intensiver (dunkler) auf</b> als bei der Einstellung mit dem Fixativ Siofix. <b>Deshalb muss bei der Bestellung von Farbtönen darauf hingewiesen werden, falls der Einsatz von Spezial-Fixativ vorgesehen ist.</b>	
<b>Physikalische Daten:</b>	Spezifisches Gewicht:	1,05 g/ml

---

## Verarbeitungshinweise

- Vorbehandlung:** Untergrund im Sinne der VOB prüfen, hierbei Saugfähigkeit, Festigkeit sowie Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten.
- Besonders bei Beton, Faserzementplatten oder Kalk- und Zementputzen, die noch nicht abgebunden sind oder ungleichmäßig saugen sowie bei Sinterschichten ist eine Fluatierung mit SIO Ätzflüssigkeit (Technisches Merkblatt beachten) erforderlich.
- Eventuelle Spritzer mit Spezial-Fixativ können nur im nassen Zustand entfernt werden.
- Nicht zu beschichtende Flächen wie z. B. Glas- und Metallteile, Klinker und Fliesen etc. sind vor dem Anstrich abzudecken.
- Bei Sichtbeton:** Schalölrückstände mit Wachs-Ex (Technisches Merkblatt beachten) entfernen.
- Wachs-Ex reinigt und neutralisiert, es entfällt daher eine Behandlung mit SIO Ätzflüssigkeit.

## Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung:** Das Spezial-Fixativ wird je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser verdünnt.
- Stark saugende, sandende oder sehr glatte Untergründe werden mit Spezial-Fixativ 1:1 oder höchstens 1:2 mit Wasser verdünnt grundiert. Mit der Bürste satt auftragen. Überschüssiges Material ist abzunehmen.
- Nach frühestens 12 Stunden Trocknungszeit kann der erste Anstrich erfolgen.
- Der Erfolg der Grundierung ist durch eine Benetzungsprobe mit Wasser zu kontrollieren, und zwar vor dem Aufbringen des nachfolgenden Anstriches.
- Falls die Saugfähigkeit nach einmaliger Grundierung immer noch sehr hoch ist, muss ein zweites Mal grundiert werden.
- Spezial-Fixativ wird mit der Bürste verarbeitet.
- Nicht unter + 8 °C und über 80 % Luftfeuchtigkeit streichen!**  
Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Evtl. die Fassade abhängen
- Verbrauch:** Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Normal saugender und glatter Untergrund erfordert bei einmaliger Grundierung ca. 0,1 l/m<sup>2</sup>.
- Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln.**
- Lieferung:** Die Lieferung erfolgt in 5 l und 10 l Gebinden.
- Arbeitsgeräte:** **Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit viel Wasser reinigen!**
- Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Innerhalb von 12 Monaten verwenden.

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. In jedem Fall müssen die handwerklichen Regeln eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

® = eingetragenes Warenzeichen